**IJzer 50 T****M219****0.01 - 0.5 mg/L Fe****Ferrozine / Thioglycolaat****Instrumentspecifieke informatie**

De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen	Cuvette	λ	Meetbereik
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	□ 50 mm	562 nm	0.01 - 0.5 mg/L Fe

Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkings-eenheid	Bestelnr.
IJzer II LR (Fe^{2+})	Tablet / 100	515420BT
IJzer II LR (Fe^{2+})	Tablet / 250	515421BT
IJzer LR (Fe^{2+} und Fe^{3+})	Tablet / 100	515370BT
IJzer LR (Fe^{2+} und Fe^{3+})	Tablet / 250	515371BT

Toepassingsbereik

- Afvalwaterzuivering
- Koelwater
- Ketelwater
- Galvanisering
- Behandeling drinkwater
- Zuivering vervuild water


Voorbereiding

1. Water dat is behandeld met organische verbindingen als corrosiebescherming e.d. moet mogelijk worden geoxideerd worden om de ijzercomplexen te vernietigen. Hiertoe wordt een monster van 100 ml gemengd met 1 ml geconcentreerd zwavelzuur ($\geq 95\%$) en 1 ml geconcentreerd salpeterzuur ($\geq 65\%$) en op de helft ingedampt. Na afkoeling wordt de vertering uitgevoerd.




Aantekeningen


1. Voor de bepaling van Fe^{2+} wordt het IRON (II) LR-tablet gebruikt, zoals beschreven, in plaats van het Iron LR-tablet.




Ontsluiting




Een geschikte staalbeker met **100 mL** staal vullen.




1 mL geconcentreerd zwavelzuur ($\geq 95\%$) toevoegen.




Het staal gedurende **10 minuten verwarmen**, of zolang tot alles volledig is opgelost.



Het staal laten afkoelen tot **kamertemperatuur**.




De **pH-waarde** van het staal met **Ammoniak-oplossing (10-25 %)** afstellen op 3-5.



Het staal met **gedeïoniseerd water tot 100 mL** vullen.

Dit staal gebruiken voor de analyse van totaal opgelost en niet-opgelost ijzer.




Uitvoering van de bepaling IJzer (II,III), opgelost met tablet


De methode in het apparaat selecteren.

Voor de bepaling van **opgelost en niet-opgelost ijzer** de beschreven **ontsluiting** uitvoeren.


Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de volgende apparaten: XD 7000, XD 7500




Een spoelbakje van 50 mm met **staal** vullen.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.



Het **spoelbakje** uit de meetschacht nemen.




Het spoelbakje ledigen.




Het spoelbakje goed drogen.


Bij apparaten die **geen nulmeting** vereisen, **hier beginnen**.





Een geschikte staalbeker met **10 mL staal** vullen.




Een **IRON LR tablet** toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren en oplossen.




Een spoelbakje van 50 mm met staal vullen.



Het staalspoelbakje in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.



De reactietijd van 5 minuten afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L IJzer.



Chemische methode

Ferrozine / Thioglycolaat

Aanhangsel

Kalibratiefunctie voor fotometers van derden

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	□ 50 mm
a	$-6.71105 \cdot 10^{-3}$
b	$4.0101 \cdot 10^{-1}$
c	
d	
e	
f	

Verstoringsen

Uit te sluiten verstoringen

1. De aanwezigheid van koper verhoogt het meetresultaat met 10%. Bij een concentratie van 10 mg/L koper in het monster wordt het resultaat verhoogd met 1 mg/L ijzer.
De verstoring kan worden geëlimineerd door het toevoegen van thioureum.

Literatuurverwijzing

Photometrische Analyse, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, S. 102